

特開2000-58260
(P2000-58260A)

(13)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51) Int.Cl.	識別記号	FI	テレポート(83)
H05B 33/14		H05B 33/14	A 3K007
G09F 13/22		G09F 13/22	A 5C096
H05B 33/12		H05B 33/12	C

審査請求 未請求 請求の頁の数18 O.L (金 8 頁)


(21) 出願番号	特願平10-223881	(71) 出願人	000008019 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
(22) 出願日	平成10年8月7日(1998.8.7)	(72) 発明者	古村 求 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内
		(73) 代理人	100065228 弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)
		Fターム(参考)	35007 AB17 BA00 CA01 CB01 DA00 DB03 EB00 FA01 5C09B AA01 DA04 DB18 BC19 BC20 CA17 CA36 CB07 CC07 CC29 CC28 DC08 EA07 FA03

(54) 【発明の名称】 両面発光型エレクトロルミネッセンス素子および両面自発光型情報表示素子

(57) 【要約】

【課題】両面からエレクトロルミネッセンス発光を起こせるエレクトロルミネッセンス素子とそれを用いた両面自発光型情報表示素子を提供する。

【解決手段】 素子の中央にカソード金属電極を設け、その両側に有機エレクトロルミネッセンス材料を設ける。更に、有機エレクトロルミネッセンス材料上にアノード電極としてITO透明電極を設ける。以上のようにして、両面発光型エレクトロルミネッセンス素子を構成する。さらに、当該両面発光型エレクトロルミネッセンス素子の両面に文字及び絵等の情報を含んだ情報表示板を取り付け、両面発光型情報表示素子を構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 仕事関数の小さな金属電極を中央に挟み、その両面にエレクトロルミネッセンス材料を設け、さらに、各エレクトロルミネッセンス材料上に透明電極を設けたことを特徴とする両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 エレクトロルミネッセンス材料の少なくとも一方が、ポリマー材料であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 エレクトロルミネッセンス材料の少なくとも一方が、ポリマー分散型材料であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 エレクトロルミネッセンス材料の少なくとも一方が、有機分子積層型材料であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 エレクトロルミネッセンス材料の両方が、ポリマー材料であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 エレクトロルミネッセンス材料の両方が、ポリマー分散型材料であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 エレクトロルミネッセンス材料の両方が、有機分子積層型材料であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 金属電極が薄膜であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】 金属電極が板状であることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項10】 透明電極がガラス基板で保持されていることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項11】 透明電極が透明プラスチック基板で保持されていることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項12】 金属電極と2つの透明電極との間を1つの電源で繋ぎ、2つのエレクトロルミネッセンス材料を、同一の電圧で発光させることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項13】 金属電極と2つの透明電極との間を別々の電源で繋ぎ、2つのエレクトロルミネッセンス材料を、同一の電圧で発光させることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項14】 金属電極と2つの透明電極との間を別々の電源で繋ぎ、2つのエレクトロルミネッセンス材料を、別々の電圧で発光させることを特徴とする請求項1記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項15】 請求項1、13または14記載の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子を用いて、2つの透明電極上に、それぞれ光を通過しうる標識板を設けたことを特徴とする両面自発光型情報表示素子。

【請求項16】 前記標識板が文字および絵の情報表示板である請求項15記載の両面自発光型情報表示素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、両面からエレクトロルミネッセンス光を発光させられるエレクトロルミネッセンス素子に関するものであり、両面に文字・絵等の情報標識・表示板を取り付けられる電界・両面発光型平面光源を実現する装置に用いられる。

【0002】

【従来の技術】エレクトロルミネッセンスとは図3に示すように、仕事関数の大きな透明電極101と仕事関数の小さな金属電極103との間にエレクトロルミネッセンス材料102が挟まれている。仕事関数の大きな透明電極はアノード（陽極）電極としてエレクトロルミネッセンス材料中にホール107を注入し、仕事関数の小さな金属電極がカソード（陰極）電極としてエレクトロルミネッセンス材料中に電子108（エレクトロン）を注入する。注入されたホールとエレクトロンが、エレクトロルミネッセンス材料中で再結合し、エキシトン105を形成する。エキシトンが緩和する際に、発光分子を励起し、そこから発光106が起こる。この際にして、電界印加109により、エレクトロルミネッセンスと呼ばれる発光が起こる。従来のエレクトロルミネッセンス素子は図4に示されるように、発生した光は、一方の透明電極101から外部に出ていく。そのために、従来のエレクトロルミネッセンス素子では、片面発光のみが可能であって、例えば、エレクトロルミネッセンス素子をバックライトに用いる従来技術としては、これまでに、特開平9-49887号公報のデジタル表示部、特開平9-53213号公報の自発光式標識、特開平9-22779号公報のエレクトロルミネッセンスパネル、特開平9-54524号公報の照明付時計、特開平8-338885号公報の照明装置付電子時計、特開平8-313651号公報の指針式時計、等が公開されている。しかしながら、これらのバックライトとしてのエレクトロルミネッセンス素子は、あくまでも片面発光であり、その片面発光部にしか表示したい文字および絵等の情報表示板が設けることが出来ない。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】従来のエレクトロルミネッセンス素子では、上述したように、片面でしか発光しないために、その片面発光部にしか表示したい文字および絵等の情報表示板を設けることが出来ない。本発明では、上述した従来のエレクトロルミネッセンス素子の欠点を解決し、エレクトロルミネッセンス素子が、両面

で発光し、それら両面に文字および絵等の情報表示板を設けることが出来る事を可能にすることを目的とするものである。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子では、図1に示すように、仕事関数の小さな金属電極3を中央に挟む構造をしている。その両面にエレクトロルミネッセンス材料2を設けている。更に、そのエレクトロルミネッセンス材料上に仕事関数の大きな透明電極1を設けている（請求項1）。透明電極1は、透明ガラス基板および、透明プラスチック基板等で保護・保持する事も可能である（請求項11および11）。また、金属電極についても、薄膜及び板状の形態を取り得る（請求項8および9）。金属電極が板状の時には、金属電極自身が、本発明の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子の保持体にもなる。金属電極と各透明電極との間は導線でつながれ、同一の電源9または、別々の電源9aおよび9bを用いることが可能である（請求項12、13および14）。


【0005】本発明の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子では、図1に示すように、仕事関数の小さな金属電極を中央に挟む構造をしている。その両面にエレクトロルミネッセンス材料を設けている。更に、その上に仕事関数の大きな透明電極を設けている。透明電極は、透明ガラスおよび、透明プラスチック等で保護・保持する事も可能である。また、金属電極についても、薄膜及び板状の形態を取り得る。金属電極が板状の時には、金属電極自身が、本発明の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子の保持体にもなる。金属電極と各透明電極との間は導線でつながれ、同一の電源または、別々の電源を用いることが可能である。エレクトロルミネッセンス材料としては、ポリマー型、ポリマー分散型、有機分子積層型のいずれをも用いることが出来る（請求項5、6および7）。また、2つのエレクトロルミネッセンス材料が、同一種類の材料で形成される場合と別々の材料で形成される場合とがある（請求項2、3および4）。同一種類の材料で形成される場合には、同一の電源で、同一電圧を印加して発光させる（請求項12）。この場合には、同一の発光スペクトル特性を示すエレクトロルミネッセンスが発光される。即ち、同じ色の発光が両面で起こる。別々の材料で形成される場合には、一般には、2つの別々の電源で、各エレクトロルミネッセンス材料に別々の最適の電圧を印加する（請求項14）。しかしながら、この場合にも、同一の電源で両方のエレクトロルミネッセンス材料に同一の電圧を印加しても良い（請求項13）。この、別々のエレクトロルミネッセンス材料で形成される場合には、一般には、それぞれ異なるスペクトル特性を持つエレクトロルミネッセンス光を発光する。即ち、異なる色の発光が両面で起こる。この、両面発光素子の発光面の上に、文字および絵の情報表示板

（請求項16）のように各種情報を示す情報板（請求項15）及び表示板を設ける。これらの情報板及び表示板は同一の内容の情報でも良いし、別々の情報でも良い。これらの情報板及び表示板は、その下の各エレクトロルミネッセンス素子からの発光で、夜間でもその内容が鮮明に表示される。さて、透明電極としては酸化インジウム錫（ITO）、酸化錫（ SnO_2 ）、酸化インジウム（ In_2O_3 ）を使う。基板はガラス基板と透明ポリマーを用いるが、ガラス基板は石英ガラス、アルカリガラス、無アルカリガラスの内のどれでも良く、ガラス基板と透明電極との間は酸化珪素（ SiO_2 ）でコートしておく。金属電極としては、マグネシウムと銀の合金（ Mg/Ag ）等のマグネシウム合金、アルミニウムとリチウムとの合金（ Al/Li ）等のアルミニウム合金等を用いる。これら金属電極は薄膜状と板状のどちらでも良いが、板状の場合には、金属電極が保持体にも成る。エレクトロルミネッセンス材料としてはポリマー系の材料、ポリマー分散型材料、分子積層型材料の3通りを用いることが出来る。ポリマー系の材料としては、ポリパラフェニレンビニレン（PPV）系ポリマー、ポリパラフェニレン（PPP）系ポリマー、ポリチオフェン（PT）系ポリマー、ポリシラン（PS）系ポリマー等の共役性ポリマー等を用いる。ポリマー分散型材料としては、ホストポリマーとして、ポリビニルカルバゾールおよびその誘導体ポリマー、ポリメタラクリレート、ポリメタラクリレート等を用い、これらに電荷輸送剤、発光材を分散した材料を用いる。電荷輸送剤、発光材については、以下に述べる分子積層型材料に用いる電荷輸送剤、発光材が共通に用いられる。分子積層型材料は、電子輸送剤とホール輸送剤との電荷輸送剤および発光材が1層、2層、3層に積層される（参考文献：筒井、応用物理、第66巻、第2号（1997）p. 109）。電子輸送剤には、トリス（8-ヒドロキシキノリン）アルミニウム（ AlQ_3 ）（tris(8-hydroxy quinolino)aluminium）、ビス（8-ヒドロキシキノリン）ベリリウム（ BeQ_2 ）（bis(8-hydroxy-quinolino)beryllium）、ジンク-ビス-ベンゾオキサゾール（ Zn(BOZ)_2 ）（Zinc-bis-benzoxazole）、ジンク-ビス-ベンゾチアゾール（ Zn(BTZ)_2 ）（Zinc-bis-benzothiazole）、トリス（1,3-ジフェニル-1,3-プロパンジジオノ）モノフェナンスロリン（ $\text{Eu(III)(Eu(DBM))}_3(\text{Phen})$ ）（tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedione)(monophenanthroline)Eu(III)）、2-ジフェニル-5-（パラ-tert-ブチルフェニル-1,3,4-オキサジアゾール）（Butyl-PBD（2-biphenyl-5-(para-ter-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole））、1-フェニル-2-（ジフェニル-5-パラ-tert-ブチルフェニル-1,3,4-トリアゾール）（TAZ（1-phenyl-2-hiphenyl-5-para-ter-butylphenyl-1,3,4-triazole））、1,3,5-トリス

(4-tert-ブチルフェニル-1,3,4-オキサジアゾリル)ベンゼン(TPOB(1,3,5-tris(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazolyl)benzene))、等の内少なくとも一つを用いる。ホール輸送剤には、N,N'-ジフェニル-N,N'-ビス(3-メチルフェニル)-[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン(TPD(N,N'-diphenyl-N,N'-bis(3-methylphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine)、N,N'-ジフェニル-N,N'-ビス(α-ナフテル)[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン4,4'-ビス[N-(1-ナフテル)-N-フェニル-アミノ]ビフェニル(α-NPD(N,N'-diphenyl-N,N'-bis(α-naphthyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine; 4,4'-bis[N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino]biphenyl))、4,4'-ビス(9-カルバゾリル)-1,1'-ビフェニル(Cz-TPD(4,4'-Bis(9-carbazolyl)-1,1'-biphenyl))、3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸二無水物(PTCDA(3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride))、銅フタロシアニン(CuPc(Copperphthalocyanine))、亜鉛(II)5,10,15,20-テトラフェニルポルフィリン(ZuTPP(Zinc(II)5,10,15,20-tetraphenylporphyrin))、4,4'-ビス(10-フェノキサジニル)ビフェニル(PO-TPD(4,4'-Bis(10-phenoxazinyl)biphenyl))、4,4'-ビス(10-フェノチアジニル)ビフェニル(PT-TPD(4,4'-Bis(10-phenothiazinyl)biphenyl))、4,4'-(2,2-ジフェニルビニレン)-1,1'-ビフェニル(DPBI(4,4'-(2,2-diphenylvinylene)-1,1'-biphenyl))、4,4'-(2,2-ジパラメチルフェニルビニレン)-1,1'-ビフェニル(DTVBI(4,4'-(2,2-di-paramethylphenylvinylene)-1,1'-biphenyl))、4,4'-4"-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(m-MTDATA(4,4',4"-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine))、4-ビフェニルアミノフェニル-ビフェニルヒドラゾン(HDRZ(4-biphenylaminophenyl-biphenylhydrazone))、4,4',4"-トリ(N-カルバゾリル)トリフェニルアミン(TC.TA(4,4',4"-tri(N-carbazolyl)triphenylamine))、Ru(II)(2,2'-ビピリジルルテニウム錯体[Ru(bpy)₃]²⁺等の内、少なくとも一つを用いる。発光材には、3-(2'-ベンゾチアゾル-7-N,N'-ジエチルアミノクマリン(クマリン540、3-(2'-Benzothiazole)-7-N,N'-diethylaminocoumarin(化1)):

【0006】


【化1】



【0007】、4-ジシアンメチレン-2-メチル-6-(p-ジメチルアミノステリル) 4H-ピラン(DCM1、4-Dicyanomethylene-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran(化2)):

【0008】


【化2】



【0009】、4-ジシアンメチレン-2-メチル-6-(オクタヒドロキノリジン[c,d]ステリル)-4H-ピラン(DCM2、4-Dicyanomethylene-2-methyl-6-(octahydroquinolizine[c,d]styryl)-4H-pyran(化3)):

【0010】

【化3】



【0011】、ローダミン誘導体、ルブレン(Rubrene(化4)):

【0012】


【化4】



【0013】、キナクリドン誘導体(Quinacridone derivatives(化5)~(化9)):


【0014】

【化5】




【0015】

【化6】




【0016】

【化7】




【0017】

【化8】



【0018】

【化9】



【0019】等の発光性色素の内少なくとも一つを用いる。なお、分子積層型材料では、電荷輸送剤も発光材として働くため、レーザー発振させたい波長により、発光材を添加するかどうかを決める。電荷輸送剤の発光波長が良いならば、発光材を添加する必要はない。発光させるために用いる電源は、太陽電池、乾電池、2次電池、100V電源、200V電源、燃料電池等のいずれでも良く、電圧値と周波数特性をそれぞれのエレクトロルミネッセンス材料に合わせて、最適値を用いる。

【0020】

【発明の実施の形態】実施の形態1

本実施の形態は図1に示すように、中央にアルミニウム／リチウム合金 (Al/Li=10/1) をカソード電極として設ける。その両側に、有機エレクトロルミネッセンス材料として、ポリパラフェニレンビニレン (PPV) を用いる。それぞれのPPV上にITO透明電極を施す。電源は図1の(a)に示すように、一つの共通電極で、両側のPPVに同一の電位15Vを印加する。その結果、波長500nmを中心波長とする緑青色の25

00カンデラ/m²の光が発光した。この、両面に図2の(a)の様に、(b)と(c)に示される標識板として情報表示板1および2を取り付けたところ、夜間でも鮮明に、標識の内容が認識できた。

【0021】実施の形態2

本実施の形態は、図1に示すように、中央に、マグネシウム／銀合金 (Mg/Hg=10/1) をカソード電極として設ける。有機エレクトロルミネッセンス材料としては、ポリビニルカルバゾール (PVK) 分散型材料を用いる。即ち、PVK中にトリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム (AlQ₃ (tris(8-hydroxy-quinolino)aluminum)) とDCM2を分散させる。この有機エレクトロルミネッセンス材料を金属電極の両側に設ける。さらに、ITO透明電極をそれぞれ設け、同一の電源から、それぞれに同一の電位10Vを印加した。その結果、630nmを中心波長を有する、赤色の2800カンデラ/m²の光が発光した。この、両面に図2の(a)の様に、(b)と(c)に示される標識板としての情報表示板1および2を取り付けたところ、夜間でも鮮明に、標識の内容が認識できた。

【0022】実施の形態3

本実施の形態は、図1に示すように、中央に、マグネシウム／銀合金 (Mg/Hg=10/1) をカソード電極として設ける。有機エレクトロルミネッセンス材料としては、一方にホール輸送剤4,4',4''-トリ(N-カルバゾリル)トリフェニルアミン (TCTA (4,4',4''-tri(N-carbazolyl)triphenylamine)) に電子輸送剤1,3,5-トリス(4-tert-ブチルフェニル-1,3,4-オキサジアゾリル)ベンゼン (TPOB (1,3,5-tris(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazolyl)benzene)) を積層させたものを用いる。他方にはホール輸送剤N,N'-ジフェニルN,N'-ビス(3-メチルフェニル)-[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン (TPD (N,N'-diphenyl-N,N'-bis(3-methylphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine)) を、電子輸送剤に1,3,5-トリス(4-tert-ブチルフェニル-1,3,4-オキサジアゾリル)ベンゼン (TPOB (1,3,5-tris(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazolyl)benzene)) を積層させたものを用いる。各エレクトロルミネッセンス材料上に、ITO透明電極を設ける。電源は図1の(b)に示すように、2つの電源で、各エレクトロルミネッセンス材料に別々の電位を印加する。ここでは、ホール輸送剤TPDを含むエレクトロルミネッセンス材料側に15V、ホール輸送剤TCTAを含むエレクトロルミネッセンス材料側に18Vをそれぞれ印加した。その結果、ホール輸送剤TPDを含むエレクトロルミネッセンス材料側からは、480nmを中心波長とする、青緑色の2000カンデラ/m²の光が発光した。一方ホール輸送剤TCTAを含むエレクトロルミネッセンス材料側からは、510nmを中心波長を持つ

緑青色の2300カンデラ/m²の光が発光した。この、両面に図2の(a)の様に、(b)と(c)に示される標識板を取り付けたところ、夜間でも鮮明に、標識の内容が認識できた。人間の目は500nm付近に最大感度を有するので、この表示板は薄暮には特に有効である。

【0023】実施の形態4

本実施の形態では、図1に示すように、中央に、アルミニウム/リチウム合金(A1/Li=10/1)をカソード電極として施す。有機エレクトロルミネッセンス材料としては、ホール輸送剤TPOに電子輸送剤トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム(A1Q₃)を、発光材として4,4'-(2,2ジフェニルビニレン)-1,1'ビフェニル(DPB1(4,4'-(2,2 diphenylvinylene)-1,1'-biphenyl))を積層させたものを用いる。両側とも上記の同一の有機エレクトロルミネッセンス材料を用いる。これら有機エレクトロルミネッセンス材料上にITO透明電極を施し、電源は図1の(a)に示すように、一つの共通電極で、両側の有機エレクトロルミネッセンス材料に同一の電位15Vを印加する。その結果、波長480nmを中心波長にする青緑色の3500カンデラ/m²の光が発光した。この、両面に図2の(a)の様に、(b)と(c)に示される標識板を取り付けたところ、夜間でも鮮明に、標識の内容が認識できた。人間の目は500nm付近に最大感度を有するので、この表示板は薄暮には特に有効である。

【0024】実施の形態5

本実施の形態では、図1に示すように、中央に、アルミニウム/リチウム合金(A1/Li=10/1)をカソード電極として施す。有機エレクトロルミネッセンス材料としては、ポリビニルカルバゾール(PVK)分散型材料を用いる。即ち、PVK中にA1Q₃(tris(8-hydroxyquinolin)aluminum)とローダミン6G(R-6G)を分散させる。この有機エレクトロルミネッセンス材料を金属電極の両側に設ける。さらに、ITO透明電極をそれぞれ設け、同一の電源から、それぞれに同一の電位15Vを印加した。その結果、580nmを中心波長を有する、2000カンデラ/m²の黄緑色の光が発光した。この、両面に図2の(a)の様に、(b)と(c)に示される標識板を取り付けたところ、夜間でも鮮明に、標識の内容が認識できた。

【0025】

【発明の効果】本発明にかかわる両面発光型エレクトロルミネッセンス素子は、仕掛面積の小さな金属電極を中央に挟み、その両面にエレクトロルミネッセンス材料を設け、さらに、各エレクトロルミネッセンス材料上に透明電極を設けたことにより、両面で発光させることができる。

【0026】エレクトロルミネッセンス材料の少なくとも

も一方が、ポリマー材料であるので、本発明素子の機械的強度を増すことができる。

【0027】エレクトロルミネッセンス材料の少なくとも一方が、ポリマー分散型材料であるので、本発明素子の機械的強度を増すことができる。

【0028】エレクトロルミネッセンス材料の少なくとも一方が、有機分子積層型材料であるので、本発明素子の薄膜化を達成することができる。

【0029】エレクトロルミネッセンス材料の両方が、ポリマー材料であるので、同一の発光スペクトル特性を示す発光が得られる。

【0030】エレクトロルミネッセンス材料の両方が、ポリマー分散型材料であるので、同一の発光スペクトル特性を示す発光が得られる。

【0031】エレクトロルミネッセンス材料の両方が、有機分子積層型材料であるので、同一の発光スペクトル特性を示す発光が得られる。

【0032】金属電極が薄膜であるので、本発明素子の薄膜化を達成することができる。

【0033】金属電極が板状であるので、両面発光型エレクトロルミネッセンス素子の保護体とすることができる。

【0034】透明電極がガラス基板で保持されているので、透明電極劣化の防止と本発明素子の保護体とすることができる。

【0035】透明電極が透明プラスチック基板で保持されているので、透明電極劣化の防止と本発明素子の保護体とすることができる。

【0036】金属電極と2つの透明電極との間を1つの電源で繋ぎ、2つのエレクトロルミネッセンス材料を、同一の電圧で発光させることにより2つの材料が同一の場合は、同一輝度に、別々の場合は一般に別々の輝度にする事ができる。

【0037】金属電極と2つの透明電極との間を別々の電源で繋ぎ、2つのエレクトロルミネッセンス材料を、同一の電圧で発光させることにより2つの材料が同一の場合は、同一輝度に、別々の場合は一般に別々の輝度にする事ができる。

【0038】金属電極と2つの透明電極との間を別々の電源で繋ぎ、2つのエレクトロルミネッセンス材料を、別々の電圧で発光させることにより両面の発光輝度を任意に設定することができる。

【0039】本発明にかかわる両面発光型情報素子は、本発明にかかわる両面発光型エレクトロルミネッセンス素子2つの透明電極上に、それぞれ光を通過しうる標識板を設けたことにより、両面発光して情報表示板を得ることができ、夜間でも鮮明に認識できる。

【0040】前記標識板が文字および図の情報表示板であることにより、夜間でも鮮明に認識できる両面発光型情報素子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の両面発光型エレクトロルミネッセンス素子を示す説明図。(a)は1電源方式、(b)は2電源方式。

【図2】 本発明の両面発光型情報表示板素子を示す説明図。(a)は断面図、(b)は情報表示板1、(c)は情報表示板2。

【図3】 エレクトロルミネッセンス素子の発光の原理


説明図。

【図4】 従来のエレクトロルミネッセンス素子の断面説明図。


【符号の説明】

1 透明電極、2 エレクトロルミネッセンス材料、3 金属電極、4 リード線、5 情報表示板1、6 情報表示板2。


【図1】



【図2】



【図4】



【圖3】

